

TECHNICKÝ LIST

PREMIO EXPERT

JK: 246 - 262 - 00 PND: 01 - 3044 - 16 S

Zloženie:	PREMIO EXPERT je zmes pigmentov a plnív v kopolymérnej vinylacetátetylénovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.
Použitie:	PREMIO EXPERT je interiérová maliarska farba s vysokou belosťou a zvýšenou oteruvzdornosťou. Je vhodný pre vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Splňa požiadavky pre nátery obytných, obchodných a verejných priestorov vyžadujúcich vyššiu belosť a odolnosť voči oteru. PREMIO EXPERT splňa požiadavky pre nátery, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami. Splňa požiadavky pre nátery vyžadujúce vyššiu belosť, priepustnosť pre vodnú paru a odolnosť voči oteru za mokra podľa STN EN ISO 11998 - trieda 2 (podľa STN EN 13300).
Návod na použitie:	Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. Pri nových omietkach musí byť podklad suchý, pevný a vyzretý (min. 20 - 30 dní), zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím odporúčame podklad napenetrovať penetračným náterom PEN-AKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., naniesť 1 - 2 x náter v intervale 4 - 6 hodín. Pri starých omietkach musí byť podklad suchý, pevný, zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt. Pred použitím odporúčame naniesť 1 x penetračný náter PEN-AKRYL. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., naniesť 1 - 2 x náter v intervale 4 - 6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť môžu spomaliť zasychanie. Zriedenú farbu odporúčame pri maľovaní občas premiešať.
Riedenie:	vodou pri 1. nátere - do 20 % vody pri 2. nátere - do 10 % vody
Nanášanie:	štetcom, valčekom, striekaním
Výdatnosť:	7-11 m ² /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)
Aplikačná teplota podkladu:	+ 5 až + 30 °C
Technické údaje:	<u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u> Vzhľad: biela homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva. Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115 °C / 2g): min. 60 % <u>Vlastnosti pri zasychaní</u> Zasychanie: max. 120min./20 g <u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u> Vzhľad: hladký, zliaty, matný Kryvosť: stupeň 2 Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2 Belosť (% BaSO ₄): min. 90 <u>Iné vlastnosti</u> Hustota (20 °C): min. 1,3 g.cm ⁻³
Záručná doba:	36 mesiacov od dátumu výroby
Horľavosť:	PREMIO EXPERT nie je horľavá kvapalina

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

