

Slovakryl Profi Lesk

Charakteristika výrobku

Vodou riediteľný email na drevo, kov a betón.

Použitie

Slovakryl Profi-Lesk sa používa k povrchovej úprave dreva, kovu a betónu. Vyznačuje sa výbornou roztierateľnosťou, krátkou dobou zasychania a vysokou krycou schopnosťou. Je vhodný na nátery okien, dverí, radiátorov, zárubní, zábradlí, dreveného nábytku a tiež detského nábytku a hračiek

Slovakryl Profi Lesk spĺňa európsku normu pre povrchovú úpravu hračiek EN 71-3, a podľa protokolu o posúdení bezpečnosti výrobku je vhodná aj na styk so suchými potravinami.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt.

Drevo a drevené materiály doporučujeme pred použitím vrchného náteru natrieť náterom

Slovakryl extra - základ (prípadne Slovakrylom Profi Lesk nariadeným vodou v pomere 1 diel vody a 3 diely náteru) a po zaschnutí prebrúsiť brúsnym papierom č. 120-180

Kovové predmety je potrebné ošetriť vhodným antikoróznym náterom a nechať zaschnúť.

Betónový podklad (dostatočne vyzretý, pevný a nedrobivý) je potrebné napustiť náterom - Slovakryl Profi Lesk nariadeným vodou v pomere 1 : 1.

Slovakryl Profi Lesk je možné použiť aj na staré nátery, ktoré pevne držia na podklade, sú odmastené a obrúsené.

Intervali medzi jednotlivými vrstvami náteru by mal byť 4-6 hod. pri teplote 20-25°C. Aplikujú sa 2-3 nátery. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. **Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10 °C**

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch zjednot'ite odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Použité pomôcky ihneď umyte vodou.

Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami a pitnou vodou.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Riedenie

Vodou.

Výdatnosť

6÷9 m² / kg na jednu vrstvu.

Zasychanie

4-6 hod. / 20÷25 °C.

Balenie

0,75 kg, alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chrániť pred mrazom!

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

12 farebných odtieňov, alebo podľa dohody s odberateľom.