

Technický list

PREMIO COLOR

JK: 246 262 220
PND: 01 – 3042-10 S

Zloženie : Premio COLOR je zmes pigmentov a plnív vo vinylacetátovej disperzii s prídavkom špeciálnych aditív.

Použitie : Premio COLOR je určený pre bežné použitie v interiéri s výbornou krycou schopnosťou, ľahkou manipuláciou a dokonale matným vzhľadom povrchu. Je vhodný k okamžitému použitiu pre vnútorné nátery omietok, sádkartónových a drevotriekových dosiek, betónových panelov. Ponúka dostatočnú kryvosť a priedušnosť. Vyrába sa v 16 odtieňoch.

Návod na použitie : Všetky podklady musia byť pevné, suché vyzreté, odmastené a zbavené nečistôt.

Nové omietky : podklad musí byť suchý, pevný a vyzretý (min. 20-30 dní) zbavený prachu, nesúdržných vrstiev a mechanických nečistôt. Pred použitím Premalu doporučujeme podklad napenetrovať penetračným náterom PENAKRYL. Po zaschnutí, cca 12 hod., sa naniesie 1-2x náter Premio COLOR v intervale 4-6 hod.

Staré omietky: suchý, pevný podklad, ktorý je zbavený prachu, nesúdržných vrstiev starých náterov a mechanických nečistôt sa naniesie 1x PENAKRYL penetračný náter. Po zaschnutí penetračného náteru, cca 12 hod., sa naniesie 1 – 2 x náter Premio COLOR v intervale 4-6 hodín. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Pri maľovaní odporúčame občas premiešať zriedený Premio COLOR.

Riedenie : vodou
pri 1. nátere - do 20 % vody
pri 2. nátere - do 10 % vody

Nanášanie : štetcom, valčekom alebo striekaním

Výdatnosť : 9-12 m² /kg v jednej vrstve (závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu)

Aplikačná teplota podkladu : + 5 až + 30°C

Doba zasychania náteru : cca 4 - 6 hod. pri 20°C

Technické údaje: *Vlastnosti v kvapalnom stave*
Vzhľad : farebná homogénna suspenzia, je dovolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva.

Obsah neprchavých zložiek, (1 hod. / 115°C / 2g): min. 55 %

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie (stupeň 3): max. 120 min.

Vlastnosti zaschnutého náteru

Vzhľad: hladký, zliaty, matný

Kryvosť: stupeň 1-2

Priľnavosť: stupeň 1

Iné vlastnosti

Hustota (20 °C): min. 1,55 g.cm⁻³

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Horľavosť: Premio COLOR nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“