

- ✓ natónovaná interiérová maliarska farba
- ✓ široká škála odtieňov
- ✓ dokonalý zamatový vzhľad
- ✓ výborná krycia schopnosť
- ✓ jednoduchá aplikácia

POPIS:

Premio Color je zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii vinylacetátetylénového kopolymérneho pojiva s prídavkom aditív.

POUŽITIE:

Premio Color je vhodný na vnútorné nátery omietok, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, betónových panelov. Vhodný pre nátery obytných a reprezentatívnych priestorov, kancelárií či detských izieb.

Nie je vhodný pre nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou ani na nátery detského nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Všetky podklady musia byť pevné, čisté, suché, zbavené nečistôt, prachu, výkvetov solí, zvyškov debnaciach olejov a nesúdržných častí. V prípade biologického napadnutia povrchov (riasy a plesne) je potrebné povrch umyť prúdom horúcej vody alebo parou a použiť fungicídny prostriedok. Masťné povrchy je potrebné umyť mydlovou vodou. Nové vápenné omietky musia byť vyzreté min. 20 – 30 dní. Pred použitím vrchného náteru natrieť 1 x penetračným náterom Penakryl podľa návodu.

- **staré nesúdržné povrchy:** zvyšky odlupujúcich sa starých náterov je potrebné dôkladne úplne odstrániť (obrúsením, oškrabaním). Nerovnosti a poškodenie povrchu je potrebné zaplniť stierkou a vyhladiť. Opravované povrchy musia mať rovnomernú drsnosť.
- **staré súdržné povrchy:** pred obnovením starších povrchov je potrebné overiť príľnavosť starých náterov a vykonať skúšobný náter na menšej ploche

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY:

Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

RIEDENIE:

- vodou
 1. náter - 20 % vody
 2. náter -10 % vody

Vysoké nariadenie spôsobuje zníženie hrúbky náteru, čím sa stráca krycia schopnosť.

PODMIENKY PRI APLIKÁCI:

Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota okolia a podkladu + 10 °C až +25 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.

APLIKÁCIA:

Náter sa zvyčajne nanáša v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu v intervale 4 – 6 hodín. Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať.

- spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie

ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť vodou

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:

- 9 - 12 m²/kg na jednu vrstvu (podľa drsnosti a nasiakavosti podkladu)

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Balenie: 1,5 kg ; 4 kg ; 7,5 kg.

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: V pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote +5 až +30 °C. Počas skladovania je povolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Chrániť pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením.

Odtiene:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Vanilková pena | 2. Mandľový krém |
| 3. Smotanové latté | 4. Sibírska perla |
| 5. Gaštanové pyré | 6. Saharský piesok |
| 7. Oceľová šedá | 8. Jemný zázvor |
| 9. Karibský grep | 10. Večerný súmrak |
| 11. Ranná káva | 12. Západ slnka |
| 13. Morský vánok | 14. Príchod jari |
| 15. Mladá pistácia | 16. Letný ibišteľ |
| 17. Čarovná magnólia | 18. Omamná ruža |
| 19. Svieža limetka | |

Horľavosť: Premio Color nie je horľavá kvapalina.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosti v kvapalnom stave

obsah neprchavých zložiek (1 hod./115°C/2g)	min. 55 %
hustota (20°C)	min. 1,55 g.cm ⁻³
Vlastnosti pri zasychaní: doba zasychania	
odolnosť voči prachu	2hod.
zasychanie	4 - 6 hod.
pretierateľné	4 - 6 hod.
Vlastnosti zaschnutého náteru	
vzhľad	hladký, matný
kryvosť	stupeň 1 -2

Informácietykajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

JK: 246-262-22 PND: 01-3042-10 S Dátum revízie: 17.10.2022

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

