



SLOVAKRYL RADIÁTOR

TECHNICKÝ LIST

- ✓ vodou riediteľná farba
- ✓ odoláva teplote +80°C
- ✓ nežltne

POPIS:

Slovakryl Radiátor je zmes pigmentov a plnív vo vodnej disperzii akrylátového pojiva s prídavkom aditív.

POUŽITIE:

Slovakryl Radiátor je vhodný na vrchné nátery radiátorov, vykurovacích telies, teplovodného potrubia a na renováciu starých náterov, ktoré boli povrchovo upravené základnou antikoroúznou farbou. Vyznačuje sa výbornou roztierateľnosťou, nízkou dobou schnutia, vysokou krycou schopnosťou a priľnavosťou. Nezapácha, nežltne a odoláva teplotám až +80° C.

Náter je možné umývať, nemôže byť však vystavený trvalému mokrému prostrediu.

Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pred použitím musí byť podklad pevný, suchý, zbavený hrdze, mastnoty, prachu, nesúdržných vrstiev a iných nečistôt (brúsny papier č. 180 – 220), v prípade potreby zatmelený a vopred ošetrený vhodnou antikoroúznou základnou farbou. Po zaschnutí antikoroúznej farby sa môžu prípadné vystupujúce vady (napr. kvapky) prebrúsiť brúsnym papierom č. 220.

- **nové, čisté povrchy bez náteru:** odmastenie povrchu s použitím napr. technického benzínu alebo acetónu. Nové povrchy bez náteru je potrebné vždy najskôr natrieť vhodnou základnou antikoroúznou farbou.
- **staré popraskané, nesúdržné povrchy:** hrubé nečistoty ako zvyšky starých náterov, odlupujúca sa hrdza je potrebné ručne alebo mechanicky úplne odstrániť (brúsením).
- **staré súdržné povrchy:** staré, dobre priľnuté povrchy je potrebné zdrsniť na zlepšenie priľnavosti. Pred aplikáciou nového náteru odporúčame vykonať skúšku kompatibility so starým náterom na menšej ploche.

PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY:

Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nespotrebované balenie dobre uzavrite a spotrebujte čo najskôr.

RIEDENIE:

- vodou

Vysoké nariadenie spôsobuje zníženie hrúbky náteru, čím sa stráca krycia schopnosť.

PODMIENKY PRI APLIKÁCII:

Radiátory musia byť pred aplikáciou vychladnuté. Počas aplikácie až do vytvrdnutia náteru musí byť teplota okolia a podkladu + 10 °C až +30 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 75 %. Optimálna teplota pri nanášaní je 17 °C až 25 °C s relatívnou vlhkosťou 40 – 70 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Neodporúča sa natierať počas mrazu, hmly, horúcich a daždivých dní.



APLIKÁCIA:

Náter sa zvyčajne nanáša v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu v intervale 2 – 3 hodiny. Medzi vrstvami je vhodné jemné prebrúsenie (brúsny papier č. 180 - 240). Počas aplikácie je potrebné farbu občas premiešať. Vykurovanie je možné po 24 hodinách od aplikácie.

- spôsob aplikácie: štetec, valček, striekanie

ČISTENIE POUŽITÉHO NÁRADIA:

- odporúča sa očistiť vodou

TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ:

- 6 - 9 m²/kg na jednu vrstvu

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Balenie: 0,75 kg.

Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby

Skladovanie: V pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote +5 až +30 °C. Počas skladovania je povolená tvorba rozmiešateľnej usadeniny. Chrániť pred mrazom a pred priamym slnečným žiarením.

Odtiene:

0100 – biely

0605 – slonová kosť

Horľavosť: Slovakryl Radiátor nie je horľavá kvapalina.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vlastnosti v kvapalnom stave

výtokový čas, F6 (20°C / 50 % RV)	min. 50 s
obsah neprchavých zložiek (1 hod./125°C / 1g)	min. 48 %
hustota (20°C)	min. 1,20 g.cm ⁻³
Vlastnosti pri zasychaní: doba zasychania	
odolnosť voči prachu	1hod.
zasychanie	2 – 3 hod.
pretierateľné	2 – 3 hod.
Vlastnosti zaschnutého náteru	
vzhľad	hladký, pololesklý až lesklý
kryvosť	stupeň 1

Informácietykajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

JK: 246-238-10 PND: 01-3031-05 S

Dátum revízie: 05.10.2022

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“