

Technický list

KOROZAL EMAIL

JK: 246 - 221 - 10
PND: 01 - 3048 - 17 S

Zloženie: Korozal Email- jednozložkový email je disperzia pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice s prídavkom sikatív, aditív a organických rozpúšťadiel.

Použitie: Ako univerzálny vrchný lesklý (okrem odtieňov 1000 MAT a 1999 MAT) náter kovových povrchov ako sú kovové konštrukcie, technologické zariadenia, stĺpy, ploty a brány v exteriéri aj interiéri. Vhodný aj pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov, ktoré sú vopred ošetrené základnou farbou. Používa sa tiež ako vrchná farba na nátery dreva, betónu a iných minerálnych materiálov.

Farebné odtiene: Podľa vzorkovnice.
Matné odtiene: STN 1000 MAT, STN 1999 MAT

Návod na použitie : Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred ošetrené základnou farbou (napr. Korozal S 2000). Vrchnú farbu nanášať až po dokonalom preschnutí základnej farby. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nanáša sa zvyčajne v 2 až 3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po 24 hodinách. Pri matných odtieňoch je možné druhú vrstvu aplikovať najskôr po 12 hodinách. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5°C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom S6006, S6001, C6000. Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou a na natieranie detského nábytku a hračiek.

Riedenie: S6006, S6001

Nanášanie : štetcom (S6006), valčekom (S6006), striekaním (S6001).

Výdatnosť : 10 - 12 m² / kg (pri hrúbke suchého náteru 60 µm)

Technické údaje:

Vlastnosti v kvapalnom stave

Vzhľad: kvapalina bez mechanických nečistôt, dovolená je tvorba rozmiešateľnej usadeniny.

Roztieraťnosť: stupeň 1

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, H / P – viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

Výrobca: SLOVLAK Košeca, a.s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, č.t.:042/4455151

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“