

TECHNICKÝ LIST

SLOVAKRYL

JK: 246 238 10 0... PND: 01 - 3031 - 05 S

Zloženie:	Slovakryl je zmes pigmentov a plnidiel, vo vodnej disperzii kopolymérneho pojiva s prídavkom aditív a pigmentov.
Použitie:	Slovakryl sa používa na vonkajšie a vnútorné nátery dreva, drevovláknitých a drevotrieskových materiálov, minerálnych podkladov (napr. omietka, betón, azbestocement, kameň, ...), papiera, sádkartónu a pod. Je vhodný aj na nátery kovových predmetov pokiaľ je kov ošetrený vhodným antikoróznym základom a nie je vystavený extrémnym poveternostným vplyvom. Spĺňa európsku normu na povrchovú úpravu hračiek podľa STN EN 71/3 pre styk so suchými potravinami a hračkami aj pre deti do 3 rokov.
Návod na použitie:	Všetky podklady musia byť pevné, suché, odmastené a zbavené nečistôt. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte a pri natieraní väčších plôch zjednoďte odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia musí byť +10°C až +30°C. Drevené materiály pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom Profi základ (alebo Slovakrylom nariadeným vodou v pomere 1:1) a po zaschnutí prebrúsiť brúsny papierom č. 100 - 120. Kovové predmety natrieť antikoróznym prípravkom a nechať zaschnúť. Minerálny podklad a porézne stavebné materiály (dostatočne vyzreté, pevné a nedrobivé) pred použitím vrchného náteru natrieť Slovakrylom nariadeným vodou v pomere 1:1. Použitie pomôcky ihneď umyte vodou.
Farebné odtiene:	Slovakryl sa vyrába v jednej akosti v nenormalizovaných odtieňoch: 0100 - biely, 0111 - šedý, 0199 - čierny, 0220 - svetlohnedý, 0230 - hnedý, 0240 - tmavohnedý, 0250 - palisander, 0610 - béžový, 0660 - oker, 0840 - červenohnedý, 0431 - modrý pastel, 0440 - modrý, 0515 - svetlozelený, 0530 - zelený, 0551 - tmavozelený, 0615 - svetložltý, 0620 - žltý, 0625 - tmavožltý, 0750 - oranžový, 0814 - svetločervený, 0815 - červený, 0849 - červeň višňová, 0321 - fialový, 0110 - svetlošedý, 0310 - svetlofialový, 0810 - ružový, 0611 - žltozelený, 0410 - svetlomodrý, 0210 - hnedý pastel, 0603 - slonová kosť. Ďalšie odtiene po dohode s odberateľom.
Riedenie:	vodou
Výdatnosť:	6 ÷ 9 m ² /kg na jednu vrstvu
Technické údaje:	<u>Vlastnosti v kvapalnom stave</u> Vzhľad: farebná homogénna suspenzia, je dovoľená tvorba rozmiešateľnej usadeniny, oddelenie spojiva. Výtokový čas F6 (20°C/50%RV): min. 40 s Obsah neprchavých zložiek (2 hod./105°C/2 g): min. 45 % <u>Vlastnosti pri zasychaní</u> Zasychanie bez otisku: max. 4 hod./200 g <u>Vlastnosti zaschnutého náteru</u> Vzhľad: hladký, zliaty, polomatný až hodvábnne matný Kryvosť: stupeň 1 Zlievateľnosť: stupeň 1 Roztierateľnosť: stupeň 1 Príľnavosť: stupeň 3 ÷ 4 <u>Iné vlastnosti</u> Hustota (20°C): min. 1,1 g.cm ⁻³
Záručná doba:	36 mesiacov od dátumu výroby.
Horľavosť:	Slovakryl nie je horľavá kvapalina.

Informácie, týkajúce sa BOZP, PO, Likvidácie použitých obalov, R / H - viet a Skladovania sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov (KBÚ).

„Technické odporúčania v tomto technickom liste sú uvádzané na základe našich skúseností a najlepších vedomostí o súčasnom stave vo vede a praxi, nie sú záväzné. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväziť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.“

